

## HeBoCoat 10W

### Bornitrid-szuszpenzió

HeBoCoat 10W magas koncentrátumú BN-bevonat vizes bázison. Alumíniumöntés területén kiválóan használható

#### Előnyök:

- Nagyon jó felületvédő
- Nagyon jó leválasztó anyag
- Csökkenti az elemek kopását
- Megnöveli a tűzálló anyagok és szerszámok élettartamát
- Könnyű feldolgozhatóság
- Takarékos felhasználás

#### Tulajdonságok:

- Megakadályozza az olvadék megtapadását a berendezéseken és munkaeszközökön
- Jó tapadás a tűzálló kötőanyag által
- Alacsonyabb súrlódás
- Hőállósága levegőn 900°C.

#### Felhasználási területek:

- Rúdöntvényeknél az öntőasztal, csatornák, elosztók, leszedő-keret, fűtőfej gyűrű és szerszámok területén
- Merítőkánál és lefolyó csatornák bevonása nyomásos és alacsony nyomásos öntéseknél.

#### Használati utasítás:

- Felvitel a felületre szórással vagy ecseteléssel
- Használat előtt felrázandó
- Csak tiszta, por-, olaj-, és zsír mentes felületre felvinni
- Vékony felviteli réteg jobb tapadást eredményez
- Felvitel előtt nem szükséges a kiégetés
- Szükség esetén utólag csiszolni
- HeBoCoat 10W bevonatnak használat előtt teljesen meg kell száradni
- Ecseteket és a gépet vízzel lehet tisztítani

<b>Felhasználás</b>	<b>Felvitel</b>	<b>Javasolt keverési arány</b>
<b>Öntőasztal / lefolyó</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 2 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 4 rész víz
<b>Csővezeték</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 3 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 4 rész víz
<b>Átmeneti lemezek</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 3 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 4 rész víz
<b>Leszedő keretek</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 2 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat 10 W - 4 rész víz

### Technikai adatok:

- Szín: szürke
- Szilárdanyag tartalom: 37%
- Bornitrid: 25%
- Kötványag: alumíniumoxid
- Sűrűség: 1,29 g/cm<sup>3</sup>
- pH-érték: 3-4
- Kiadósság: 15-5 m<sup>2</sup>/kg 1/3 vegyes keverés

### Csomagolási egységek:

- 6 kg és 10 kg PE vödök  
kisebb kiszerelésért kérje ajánlatunkat

### Raktározás és biztonság:

Száraz helyen raktározni, fagytól óvni. Megfelelő raktározás mellett eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatának elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*