

## HeBoCoat alucast

### Bornitrid-Szuszpenzió

HeBoCoat alucast egy magaskoncentrátumi BN-bevonat vizes bázison az alumíniumöntés területén.

#### Előnyök:

- Jó felületi kontraszt a hóálló vöröses pigmenteknek köszönhetően
- Jó felületvédő
- Nagyon jó kenő és leválasztó hatás
- Csökkenti az elemek kopását
- Megnöveli a tűzálló anyagok és szerszámok élettartamát
- Könnyű felhasználhatóság
- Takarékos felhasználás

#### Tulajdonságok:

- Megakadályozza az olvadék rátapadását a berendezésekre, építőelemekre és szerszámokra
- Jó felületi tapadás a tűzálló kötőanyag által
- Alacsony kopás
- Hóállóság levegőn 900°C

#### Felhasználási területek:

- Öntvények területén, öntőasztalhoz, csatornákhöz, elosztókhoz, leszedő keretekhez, fűtőfej gyűrűkhöz és szerszámokhoz
- Merítőkanalakhoz, csatornákhöz nyomásos és alacsony nyomásos öntéshez

#### Használati utasítás:

- Felületre felvihető ecsettel vagy szórással
- Használat előtt felkeverendő
- Tiszta, por- és olajmentes felületre felvinni
- Vékony réteg gondoskodik a jó tapadásról
- Bevonandó felületet nem kell kiégetni
- Szükség esetén megcsiszolni
- További felhasználás előtt teljesen meg kell száradnia
- Ecsetek és szerszámok vízzel könnyen tisztíthatók

<b>Felhasználás</b>	<b>Felvitel</b>	<b>Javasolt keverési arány</b>
<b>Öntőasztal / lefolyó</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 2 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 4 rész víz
<b>Csővezeték</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 3 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 4 rész víz
<b>Átmeneti lemezek</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 3 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 4 rész víz
<b>Leszedő keret</b>	1 réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 2 rész víz
	következő réteg	1 rész HeBoCoat alucast - 4 rész víz

#### Technikai adatok:

- Szín Vörösesbarna
- Szilárdanyag tartalom 37%
- Bornitrid 19%
- Kötéőanyag Alumíniumoxid
- Sűrűség 1,30 g/cm<sup>3</sup>
- pH-érték 3-4
- Kiadósság 15-25 m<sup>2</sup>/kg 1/3 keverési arány

#### Alap kiszerelési egységek:

- 6 kg és 10 kg PE vödör
- Kiseb kiszerelésért kérje ajánlatunkat

#### Raktározás és biztonság

Száraz helyen, fagytól védve tárolandó. Előírásoknak megfelelő tárolás esetén eredeti csomagolásban legalább 12 hónapit. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*