

## Termékismertető

Minimálkenőanyag

### MSA – AME 40

Ásványi olaj mentes, vízzel nem keverhető minimálkenőanyag, ami leginkább fúráshoz, menethengerléshez, stancoláshoz, fűrészeléshez, formázáshoz és gravírozáshoz ajánlott acélok és öntvények megmunkálásakor. A terméket különböző adagoló berendezésekkel lehet felvinni a felületre, mely takarékos és gazdaságos felhasználást eredményez.

#### Tulajdonságok/ Előnyök:

- Nagyon jó teljesítmény
- Nagyon jó felületi tulajdonság az EP és AW hatóanyag kombináció miatt
- Probléma mentesen illeszthető a különböző adagoló rendszerekhez
- Nagyon jó szerszám élettartam
- Magas gyulladáspont

#### A termék adatai:

Megnevezés	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 20°C	ASTM D 7042	[kg/m <sup>3</sup> ]	860
Kin. viszkozitás 40°C	ASTM D 7279	[mm <sup>2</sup> /s]	15
Gyulladáspont °C	ASTM D 92	[°C]	235

#### Szavatossági idő/ Raktározási körülmények:

24 hónap +10°C és +40°C között. A mindenkori nemzeti, vízre veszélyes anyagokra vonatkozó raktározási és szállítási előírások érvényesek.

#### Munka- és környezetvédelem:

- víz-veszélyességi osztály (WGK) 1

#### Tisztítás:

A munkadarabokon, szerszámokon és gépelemeken maradó hűtő folyadék a piacon ismert lúgos tisztítókkal (pl. unitech- Purgon sorozat) maradéktalanul eltávolítható.

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*