

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA BIOCOR

Repceolaj-bázisú korrózióvédő olaj az ipar, a mezőgazdaság és az építőipar számára - környezetkímélő, mert biológiailag gyorsan lebomlik.

A mezőgazdasági gépeken korrózióvédelemként gyakran egyszerű kenőolajokat, sok esetben fáradt olajokat is használnak. Amikor tavasszal a gépeket megint használatba veszik, az olajfilm a szántáson keresztül a talajba és a talajvízbe kerül.

Az építőiparban is gyakran az udvaron mossák az olajjal konzervált gépeket. Az olaj ugyanúgy leszivárog a talajba, ha nincs olajleválasztó közbeiktatva.

Az a tény, hogy egy liter ásványolaj egymillió liter vizet tud emberi fogyasztásra alkalmatlanná tenni, arra készítetett bennünket, hogy kifejlesszük a biológiailag gyorsan lebomló és ezért környezetkímélő EVVA BIOCOR korrózióvédő olajat.

EVVA BIOCOR a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

- az EVVA BIOCOR - a gyors leépíthetőség következtében - környezetkímélő, nem vízveszélyeztető korrózióvédő anyag, amely növényi olaj bázisra épül.

- az EVVA BIOCOR oldószermentes és minden fémes anyaggal összefér,
- az EVVA BIOCOR olajos védőfilmet képez a konzervált alkatrészekben,
- az EVVA BIOCOR-t fel lehet használni az iparsarnokban, udvaron, a kertben és az erdőben. A növényi eredete révén és a jó lebomló képessége miatt nem terheli sem a talajt, sem a vizeket.

Alkalmazási tanácsok:

- az EVVA BIOCOR használata ajánlott korrózióvédelemként mezőgazdasági gépekhez, mint pl. ekékhez, mélytalaj lazítókhoz és más talajművelő gépekhez,
- az EVVA BIOCOR-t csak festetlen felületek konzerválásához használjuk, külső felületekre ne, mint pl. traktorok vezetőkabinjához. (Figyelem: a hidraulika dugattyúrudakat EVVA BIOCOR-ral védeni!)
- EVVA BIOCOR-t SPECIÁLISAN szezonális konzerváláshoz fejlesztettük ki a mezőgazdasági és az építőipar számára.
- az EVVA BIOCOR-t fel lehet hordani fújással, merítéssel vagy kézi eljárással.

Jellemzők:

tulajdonság	egység	érték	...szerint ellenőrizve
színszám		4,5	DIN ISO 2049
sűrűség 15 °C-nál	g/ml	0,929	DIN 51757
lobbanáspont	°C	250	DIN ISO 2592
KV 20 °C-nál	mm ² /mp	175	DIN 51562
40 °C-nál	mm ² /mp	54	DIN 51562
dermedéspont	°C	-9	DIN ISO 3016
Filmsúly	g/m ²	23	FLV

Korrózióvédelmi értékek:
belső tárolásnál (épület)
szabadtéri tárolásnál (tető alatt)
szabadtéri tárolásnál (tető nélkül)

védelmi időtartam:
18 hónap
9 hónap
6 hónap

Az EVVA BIOCOR használatával ökológiailag helyesen cselekszik, kíméli a környezetet, elősegíti a talajvíz tisztántartását és segít az emberek, az állatok és a növények egészségének megőrzésében.

EVVA Hungária Kft.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyágát és nem mentesítik a felhasználót

saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.

EVVA Hungária Kft.